

BETONGIMPREGNERING

**cera
STONE**

CeraStone betongimpregnering for eksteriør mur er en klar, ikke-filmdannende impregnering med særdeles god inntregning. Den forbinder seg kjemisk med det mineralske underlaget. Den benyttes som vann- og smussavvisende behandling på ubehandlet teglstein, puss, gassbetong (Ytong), sugende naturstein etc., dvs. kun mineralske sugende underlag. Egner seg ikke for gips. CeraStone betongimpregnering hindrer vanninntregning, samtidig som fuktigheten i underlaget slipper ut. Dermed reduseres frostsprengning, saltutslag og varmetap gjennom veggen. Den forenkler renholdet av flatene og misfarger ikke underlaget. CeraStone betongimpregnering kan overmales.

FYSIKALSKE DATA:

Farger: Klar, fargeløs
Emballasjestørrelse: 2,5 liter
Glans: Usynlig
Viskositet: 11 sek DIN. Cup 4
Litervekt: 0,80
Tørrestoff i volum % 5,1
Flammepunkt: 62 °C
Tørketid (23 gr. C. 50 % R.H.) Støvtørr: ca. 4 timer
Min. intervall for overmaling ca. 24 timer
Brukstørr, minimum: 24 timer.
Avvikler ved endret temp. fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk: Tegl: 0,5 – 2 m²/litr.
. Puss: 1 – 2 m²/litr.
. Gassbetong: 0,5 – 2 m²/litr.
Påføringsmetode: Grov naturpensel eller sprøyte (lavtrykk)
Tynner / rengjøringsmiddel: White Spirit

VEILEDENDE DATA FOR HØYTRYKKSSPRØYTE:

Ikke anbefalt



YL-Gruppe 3

Yrkeshygiene luftbehov (m³/L produkt) YL-tall: 800-1600 m³/L
Farlig ved innånding. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern ved sprøyting.
Bruk trykkluft- eller friskluftmaske i trange rom.

FORBEHANDLING:

Flatene som skal behandles må være rene og tørre. Sopp, sot og annen smuss fjernes med Killer Kraftvask -vinduer bør tildekkes. NB! Må ikke påføres flater som tidligere er behandlet med organisk maling. Underlaget må være sugende.

BRUKSMÅTE:

CeraStone beonggimpregnering er ferdig til bruk. Vinduer bør tildekkes. Påføres med grov naturpensel eller lavtrykkssprøyte i en arbeidsoperasjon inntil god metting av flaten. Da produktet er

fargeløs, anbefales påføringen oppdelt i mindre felt for å unngå "helligdager". Kan anvendes ved temperatur ned til 10° C. Start påføringen nedenfra og opp.

ANMERKNING:

Innholdet i bokser med ulike produksjonsnumre blandes før bruk.

SIKKERHETSDATA:

Se eget sikkerhetsdatablad.

Disse opplysningene er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.